

TECHOS®

FICHA TÉCNICA

Revear

Vive en tus paredes



Membrana líquida IMPERMEABILIZANTE



USO
EXTERIOR



DILUIR
CON AGUA



APLICACIÓN
CON RODILLO



COMPOSICIÓN

Recubrimiento formulado con una combinación de polímeros acrílicos, cargas minerales inertes y pigmentos específicos, específicamente diseñado para su aplicación sobre azoteas de baldosas, chapas, hormigón, etc., con el objetivo de protegerlas de la acción de la intemperie y minimizar los mantenimientos posteriores.

APLICACIONES USUALES

Ideal para recubrir todo tipo terraza transitable donde se busque impermeabilizar para evitar el paso del agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las superficies sobre las que se aplicará TECHOS deberán estar limpias, secas, libres de polvo, sin partes flojas y sin hongos.

Sobre hormigones o revoques nuevos, es conveniente dejar curar como mínimo 30 días, hasta que liberen el máximo de humedad posible. Limpiar previamente de existir producto desencofrante.

Sobre superficies existentes con fisuras, sugerimos la aplicación previa de algún SELLADOR de JUNTAS y GRIETAS, y dejar secar 48/72 horas.

En chapas metálicas nuevas realizar un lavado previo con una solución de ácido muriático al 20%.

Dejar actuar durante 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua.

APLICACIÓN

Recomendamos aplicar siempre una primera mano de TECHOS diluido 25% con agua como imprimación. Luego aplicar 3 manos cruzadas de terminación con el producto diluido 5% con agua.

Sugerimos utilizar rodillo de lana de pelo corto/mediano para obtener la mejor terminación.

En caso de buscar obtener mayor resistencia a la tracción se recomienda utilizar la manta de fibra de vidrio, aplicando la misma inmediatamente después de la primer mano de TECHOS, dejar secar y continuar con la aplicación de las manos siguientes.

RENDIMIENTO

1 a 1,5 kg/m² terminado según el tipo de superficie.

PRESENTACIÓN

Envase de 4 kg / 10 kg / 20 kg / 200 kg.

LIMPIEZA

Con agua.

SUGERENCIAS IMPORTANTES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C, ni con humedad superior a 85 %.
- Evitar en verano las horas de sol intenso, si el mismo incide sobre la superficie a revestir.
- No estar a la intemperie y proteger de las heladas y la radiación solar.

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

ALMACENADO

En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

ADVERTENCIA

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

0800 222 5528

011 5167 9950

ORIENTACIÓN TÉCNICA

PAREX

A SIKA COMPANY

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ

San Justo, Buenos Aires
Argentina

Tel. 54 11 5167 9990

Fax: 54 11 5167 9995

www.revear.com.ar

Norma LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable

CREDITO MR5

1-2
PUNTOS POSIBLES

Materiales Regionales

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

PLANTA	MATERIAL REGIONAL	DIRECCION
Buenos Aires	85 %	Estados Unidos 5180 - Tortuguitas (CP 1667) - Malvinas Argentinas - Buenos Aires - Argentina

CREDITO CAI 4.2

1
PUNTOS POSIBLES

Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos

Tiene como objetivo reducir la cantidad del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

Compuestos Orgánicos Volátiles	30 g/L	< 150 g/L

- Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
- Los créditos MR5 a aportar por la Certificación LEED® se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.

COLORES



Blanco, 3 colores de stock y 2700 colores a pedido en cantidades mayores a 20 kg



0800 222 5528
011 5167 9950
ORIENTACIÓN TÉCNICA

PAREX

A SIKA COMPANY

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.revear.com.ar